

## Kriebcoat Superior Bulk

### Technische Spezifikation

Technical Data Sheet

<b>Faserbasis</b> Raw material / furnish	<b>100 % deinktes, chlorfrei gebleichtes Altpapier</b> 100 % secondary fibres, deinked, no chlorine bleaching in production process
<b>Oberfläche</b> Surface	<b>Matte Oberfläche</b> mat surface
<b>Einsatzzweck</b> Applications	<b>Rollenoffset - Heatset für Werbedrucke, Magazine, Zeitungen, Zeitschriften, Kataloge</b> Web offset-Heatset for flyers, magazines, newspapers, catalogues
<b>Umweltzeichen</b> Environmental standards	<b>Blauer Engel, FSC, PEFC, EU-Ecolabel</b> Blue angel, FSC, PEFC, EU-Ecolabel

Parameter			Toleranz Tolerances	Wert Value							
<b>Flächengewicht</b> Grammage	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	± 2	48	51	54	57	60	65	70	80
<b>spez. Volumen</b> spezific Volumen		cm <sup>3</sup> /g	± 0,1	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
<b>Glätte Bekk</b> Smoothness Bekk	DIN 53107	sec	± 10	80	80	80	80	80	80	80	80
<b>Glanz (Gardner 75°)</b> Gloss	Tappi 480	%	± 3	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>Opazität</b> Opacity	ISO 2471	%	± 2	96	96	96	96	96	96,5	97,5	98
<b>Weiß</b> Brightness	ISO 2470	%	± 2	78	78	78,5	80	80	80	80	80